

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- بتونه سنگی فینیش هافمن با کیفیت و چسبندگی بالا، خشک شدن سریع و سنباده خوری خوب برای پر کردن فرورفتگی‌ها و ناهمواری‌های کم عمق روی سطح ماشین استفاده می‌شود. بتونه فوق به دلیل نرم بودن جهت صاف کردن بجای بتونه فوری هم استفاده می‌گردد.
- هاردنر / پراکسید

بسترهای مناسب

آماده سازی سطح

- سطح فلزی

بتونه سنگی فینیش مستقیماً روی فولاد استفاده می‌گردد، سطح کار با استفاده از سنباده شماره ۸۰-۱۸۰ و شستشو با استفاده از تینر آماده می‌شود.

نسبت ترکیب

عمر ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی بتونه ، ۲ الی ۳ واحد وزنی هاردنر

پس از مخلوط کردن، ۳-۴ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

زمان خشک شدن

درجات توصیه شده سنباده

P80-P180

برای صاف کردن مکانیکی خشک

خشک شدن سطحی در 25°C	۵۰ دقیقه
خشک شدن عمقی در 25°C	۲ ساعت

بسته بندی

رنگ

۲ کیلوگرم

کرم و طوسی

شرایط ماندگاری

بتونه	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد
سخت کننده	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

