

ویژگی بارز:

کیلر فوری شفاف با ویژگی خشک شدن سریع، صافی و سختی عالی
برای پوشش سطوح چوبی مناسب است.

مواد لازم:

- کیلر فوری نیتروسولوزی
- تینر نیتروسولوزی (NC)

بسترهای مناسب

- سطوح سیلر NC
- سیلر پلی اورتان

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر را سنباده زده و سطح را از هر گونه چربی و گرد و غبار تمیز کنید.

نسبت ترکیب

- ۱۰۰ واحد حجمی کیلر
- ۵۰ واحد حجمی تینر NC

ویسکوزیته اسپری

۲۲-۱۸ ثانیه فورد کاپ دین ۴.

فرآیند

۱ تا ۲ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

زمان خشک شدن

۲۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۱ ساعت	خشک شدن سطحی
۵ ساعت	خشک شدن نهایی

مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۱۷ - ۱۲ میکرون برای هر لایه
محتوای جامد: ۳۳ - ۳۵ درصد
ویسکوزیته: ۸۵ - ۸۰ کرپس

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

بسته بندی

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

براقیت

مات

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

