

## ویژگی بارز:

## مواد لازم:

- آستر آکرلیک دوجزئی چوب بر پایه رزین آکرلیک با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای چسبندگی خوب، پرکنندگی و پوشش دهی بالا و سنباده خوری عالی است.
- هاردنر آکرلیک
- تینر P40

## بسترهای مناسب

- سطوح چوبی ( به عنوان پوشش اولیه، قبل از رنگ کاری )

## نسبت ترکیب

- ۱۰ به ۱

۱۰ واحد آستر آکرلیک، ۱ واحد هاردنر AC-241

## فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در چندین لایه اجرا می شود تا سطحی صاف بدست آید. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

## زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۳۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۲ ساعت
قابلیت سنباده خوری	۵ ساعت

## بسته بندی

حلب

## رنگ

سفید و مشکی

## شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P40 مصرف شود.

