

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- نیم پلی استر دو جزئی سفید، با انعطاف پذیری و چسبندگی عالی به عنوان پوشش پایانی در سازه‌های چوبی تولید شده است.
- هاردنر
- تینر فوری

بسترهای مناسب

- کلیه سطوح چوبی

نسبت ترکیب

۱۰ به ۱

۱۰ واحد نیم پلی استر، ۱ واحد هاردنر نیم پلی استر

فرآیند

۲ تا ۳ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

زمان خشک شدن

۳۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۲ ساعت	خشک شدن سطحی
۶ ساعت	خشک شدن نهایی

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۲۰-۱۵ میکرون برای هر لایه
چگالی: ۱/۳۵ گرم بر سانتی متر مکعب

بسته بندی

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

رنگ

براق

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

