آستر فوری هافمن

ویژگی بارز:

آستر فوری هافمن با کیفیت بالا ، انعطاف پذیری و سـنباده خوری عالی بعنوان زیرسازی، پیش از رنگ اصلی استفاده شده و چسبندگی مناسبی بین بدنه خودرو و رنگ ایجاد می کند.

مواد لازم:

- آستر فوری
- تینر فوری

بسترهای مناسب

- سطوح فلزی
- روی بتونه سنگی

آماده سازی سطح

پس از چربی زدایی و بتونه کاری سطح، آسترفوری را با تینر فوری رقیق نموده و با پیستوله روی محل مورد نظر اعمال کنید.

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی آسترفوری، ۵۰ الی ۷۰ گرم تینر

زمان خشک شدن

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه و زمان سنباده عمقی ۱۲۰ دقیقه می‌باشد.

بسته بندی

۱ کیلوگرم

رنگ

طوسی، کرم، سفید، مشکی و سفارشی

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود. استفاده از عینک و ماسک و داشتن تهویه مناسب هنگام کار با این محصول در محیط کار الزامی می‌باشد.