

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- کیلر پلی اورتان نیمه مات VP-600.45 دوجزئی بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، با سختی مناسب، خاصیت ارتجاعی و ضدخش است. محصول فوق مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لا می باشد.
- کیلر پلی اورتان
- هاردنر پلی اورتان
- تینر پلی اورتان

بسترهای مناسب

- سطوح سیلر NC
- سیلر پلی اورتان
- سطوح پلی استر

آماده سازی سطح

جهت چربی زدایی سطح با سنباده هایی با درجه های رو به رو استفاده می شود
P320-P1000
برای سطوح خشک (مکانیکی/دستی)

نسبت ترکیب

۴ به ۱

۴ واحد کیلر پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-222

ویسکوزیته اسپری

۲۰-۲۳ ثانیه فورد کاپ دین ۴

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در چندین لایه اجرا می شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

زمان خشک شدن

خشک شدن یکنواخت	۵۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۳ ساعت
خشک شدن بدون چسبندگی	۴۸ ساعت

بسته بندی

گالن و حلب

رنگ - براقیت

بی رنگ - ۴۵

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P12 مصرف شود.

