

ویژگی بارز:

بتونه سنگی پلی فایبر با کیفیت عالی به منظور پر کردن فرورفتگی ها و خوردگی سطوح فلزی و فایبرگلاس، به طور خاص برای سپر ماشین (کشسانی بالا) مناسب است.
- هاردنر / پراکسید

مولاد لازم:

- بتونه میکروفایبر

بسترهای مناسب

- سطوح فلزی و فایبرگلاس

آماده سازی سطح

بتونه سنگی میکروفایبر مستقیماً روی سطح استفاده می شود، سطح کار با استفاده از سنباده شماره ۸۰-۱۸۰ و شستشو با استفاده از تینر آماده می شود.

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی بتونه، ۲ واحد وزنی هاردنر

عمر ترکیب

پس از مخلوط کردن، ۳-۴ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

تمیز کردن تجهیزات

در حلال یا تینر فوری

زمان خشک شدن

خشک شدن در 25°C	۳۰ دقیقه
خشک شدن در 40°C	۲۰ دقیقه

درجات توصیه شده سنباده

برای صاف کردن مکانیکی خشک

رنگ

سبز، طوسی

P80-P180

بسته بندی

۱، ۰/۵ و ۲ کیلوگرم

شرایط ماندگاری

بتونه	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد
سخت کننده	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

