

ویژگی بارز:

رنگ فوری نیتروسلولوزی (رنگ NC) با براقیت بالا، سختی عالی، پوشش قابل قبول و نرمی مطلوب و مقاوم در برابر آب می باشد.

- رنگ NC براق، مات
- تینر NC

آماده سازی سطح

سنباده زدن به منظور چربی زدایی با استفاده از سنباده هایی با درجات زیر

- P400: سطوح مرطوب (مکانیکی یا دستی)
- P280: سطوح خشک و صاف (مکانیکی یا دستی)

بسترهای مناسب

- رنگ NC برای استفاده بر روی سطوح با پرکننده های 1k و 2k یا بتونه NC مناسب است. سطح باید چربی زدایی شود.

ویسکوزیته اسپری

۱۸-۲۲ ثانیه فورد کاپ دین ۴.

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی رنگ، ۵۰ واحد وزنی تینر

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

فرآیند

با تینر فوری رنگ را رقیق کنید تا به غلظت مناسب برسد. ۲ یا ۳ لایه بصورت تک لایه اعمال نموده و بین هر لایه اجازه دهید ۵ الی ۱۰ دقیقه خشک شود.

زمان خشک شدن

۲۰ دقیقه	خشک شدن سطحی
۶ ساعت	خشک شدن نهایی

ضخامت

۱۵-۲۰ میکرون برای یک لایه

رنگ

این محصول در کلیه رنگ ها قابل ارائه می باشد.

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی

۱ کیلوگرم

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

