

## ویژگی بارز:

## مواد لازم:

- نیم پلی استر سوپر براق، با براقیت عالی، انعطاف پذیری و چسبندگی عالی به عنوان پوشش پایانی در سازه‌های چوبی تولید شده است.
- هاردنر
- تینر فوری

## بسترهای مناسب

## نسبت ترکیب

- کلیه سطوح چوبی

۱۰ به ۱

۱۰ واحد نیم پلی استر، ۱ واحد هاردنر نیم پلی استر

## فرآیند

## ویسکوزیته اسپری

۲ تا ۳ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

۲۲-۱۸ ثانیه فورد کاپ دین ۴.

## تفنگ اسپری و فشار کاری

## زمان خشک شدن

۳۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۲ ساعت	خشک شدن سطحی
۶ ساعت	خشک شدن نهایی

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

## مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۲۰-۱۵ میکرون برای هر لایه  
چگالی: ۱/۳۵ گرم بر سانتی متر مکعب

## بسته بندی

## رنگ

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

شفاف

## شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

