

بسترهای مناسب:**ویژگی بارز:**

رنگ صنعتی نیمه براق 01NB، بر پایه رزین آلکید با مقاومت در برابر سطوح فلزی گرما، پیشگیری از زنگ زدگی و ضد آب، بعنوان پوشش اولیه در بخش‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسبت ترکیب**مشخصات فیزیکی**

۱ به ۲ -

- ظاهر: مایع

۱۰۰ واحد وزنی رنگ صنعتی، ۵۰ واحد وزنی تینر روغنی

- پوشش دهی: ۷-۸ متر مربع بر لیتر

زمان خشک شدن**فرآیند**

۵ ساعت	خشک شدن سطحی
۱۲ ساعت	خشک شدن عمقی

محصول را به مقدار مورد نیاز با تینر روغنی رقیق نموده و سپس به کمک پیستوله روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

رنگ**بسته بندی**

سفارشی

حلب، بشکه و سفارشی

شرایط ماندگاری

۳۶ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده‌های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

