

## ویژگی بارز:

## مواد لازم:

- آستر آکرلیک دو جزئی، حلال ها و مواد افزودنی جهت ایجاد چسبندگی، انعطاف پذیری عالی،
- هاردنر
- سختی بالا و مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و همچنین
- تینر فوری
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و حلال ها ساخته شده است.

## آماده سازی سطح

سطح باید با استفاده از چربی زدا به درستی تمیز و چربی زدایی شود و گرد و غبار، گریس و روغن پاک شود. قسمتی که مجدداً رنگ آمیزی می شود باید با استفاده از بتونه پلی استر و سپس سنباده آماده شود و سپس آستر آکرلیک دو جزئی روی آن اعمال گردد.

## نسبت ترکیب

## ویسکوزیته

۱۰۰ واحد وزنی آستر آکرلیک ، ۲۵ واحد وزنی هاردنر ( ۴ به ۱ ) ۲۲-۱۸ ثانیه فورد کاپ دین ۴ و ۵ الی ۱۰ درصد تینر

## فرآیند

آستر آکرلیک دو جزئی را باید قبل از استفاده هم بزنید. سخت کننده را ۲۵٪ به آستر اضافه نموده و هم بزنید تا خوب مخلوط شود. آستر را دو مرتبه اعمال نمایید به طوری که زمان بین هر مرتبه با دیگری بین ۵ تا ۱۰ دقیقه باشد.

## زمان سنباده خوری

## درجات توصیه شده سنباده

P800-P1000 در صورت خیس شدن (به صورت دستی/مکانیکی)  
P360-P600 در صورت خشک شدن (به صورت/مکانیکی)

خشک شدن سطحی	۳۰ دقیقه
قابلیت سنباده خوری	۳ ساعت

## بسته بندی

## رنگ

طوسی، کرم، سفید و ...

آستر ۱ کیلوگرم و هاردنر ۲۵۰ گرم

## شرایط ماندگاری

۲ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود. استفاده از عینک و ماسک و داشتن تهویه مناسب هنگام کار با این محصول در محیط کار الزامی می باشد.

