

## ویژگی بارز:

کیلر فوری شفاف با ویژگی خشک شدن سریع، صافی و سختی عالی  
برای پوشش سطوح چوبی مناسب است.

## مواد لازم:

- کیلر فوری نیتروسولوزی  
- تینر نیتروسولوزی (NC)

## بسترهای مناسب

- سطوح سیلر NC  
- سیلر پلی اورتان

## آماده سازی سطح

سطح مورد نظر را سنباده زده و سطح را از هر گونه چربی و گرد و غبار تمیز کنید.

## نسبت ترکیب

- ۱۰۰ واحد حجمی کیلر  
- ۵۰ واحد حجمی تینر NC

## ویسکوزیته اسپری

۲۲-۱۸ ثانیه فورد کاپ دین ۴.

## فرآیند

۱ تا ۲ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

## زمان خشک شدن

۲۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۱ ساعت	خشک شدن سطحی
۵ ساعت	خشک شدن نهایی

## مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۱۷ - ۱۲ میکرون برای هر لایه  
محتوای جامد: ۳۳ - ۳۵ درصد  
ویسکوزیته: ۸۵ - ۸۰ کرپس

## تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

## بسته بندی

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

## براقیت

براق

## شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

