

ویژگی بارز:

مواد لازم:

بتونه سنگی ۳ در ۱ هافمن با کیفیت و انعطاف پذیری بالا، دارای اثر تقویتی برای پر کردن فرورفتگی‌ها و ناهمواری‌های سطوح فلزی و فایبرگلاس قبل از استفاده از پرایمر طراحی شده است.

- بتونه سنگی ۳ در ۱
- هاردنر / پراکسید

بسترهای مناسب

- سطوح فلزی و فایبرگلاس

آماده سازی سطح

بتونه سنگی ۳ در ۱ هافمن مستقیماً روی سطح استفاده می‌گردد، سطح کار با استفاده از سنباده شماره ۸۰-۱۸۰ و شستشو با استفاده از تینر آماده می‌شود.

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی بتونه ، ۲ الی ۳ واحد وزنی هاردنر

عمر ترکیب

پس از مخلوط کردن، ۳-۴ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

تمیز کردن تجهیزات

حلال، تینر نیتروسولولزی

زمان خشک شدن

خشک شدن در 25°C	۳۰ دقیقه
خشک شدن در 40°C	۲۰ دقیقه

درجات توصیه شده سنباده

برای صاف کردن مکانیکی خشک

رنگ

P80-P180 سبز نعنایی

بسته بندی

۱ و ۲ کیلوگرم

شرایط ماندگاری

بتونه	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد
سخت کننده	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

