

## ویژگی بارز:

## مواد لازم:

یک لاک شفاف آکرلیک است که به منظور حفاظت و براقیت رنگ خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. از رزین‌های آکرلیک با کیفیت بالا، حلال‌ها و مواد افزودنی خاص فرموله شده است که براقیت عالی، مقاومت در برابر عوامل جوی و شیمیایی را ارائه می‌دهد. این محصول بی‌رنگ، در برابر نور خورشید مقاوم بوده (بدون زردگرایی)، سریع خشک شده و خواص مکانیکی عالی بدست می‌دهد.

## بسترهای مناسب

- سطوح رنگ شده به عنوان براق کننده و محافظ رنگ

## نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی کیلر آکرلیک  
۵۰ واحد وزنی هاردنر

## ویسکوزیته اسپری

۱۶-۱۸ ثانیه کاپ فورد شماره ۴.

## رقیق سازی

۳۰٪ تینر آکرلیک P12 را اضافه کنید.

## فرآیند

برای استفاده روی سطوح عمودی و افقی خودرودر مناسب است. در ۲ لایه با پیستوله اجرا می‌شود. زمان خشک شدن بین اعمال لایه‌ها را ۵ الی ۱۰ دقیقه در نظر بگیرید.

## مشخصات فیزیکی

رنگ: شفاف  
چگالی:  $1 \pm 0.02$  کیلوگرم بر سانتی متر مکعب  
ویسکوزیته: ۶۵-۶۰ کرس

## زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۳۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۳-۴ ساعت
خشک شدن نهایی	۴۸ ساعت

## بسته بندی

۱ لیتری و ۰/۵ لیتری

## رنگ

شفاف

## شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

