

ویژگی بارز:

بسترهای مناسب:

- بتونه فوری نیتروسولوزی با لیسه کشی آسان، خشک شدن سریع،
- سنباده خوری عالی، پوشش عالی و استفاده آسان برای پر کردن
- سطوح فلزی
- سطوح چوبی
- بی‌نظمی‌ها و حفره‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود.
- سطوح بتونه سنگی

آماده سازی سطح

سنباده زدن به منظور چربی زادی با استفاده از سنباده‌هایی با درجات زیر

- P400: سطوح مرطوب (مکانیکی یا دستی)

- P280: سطوح خشک و صاف (مکانیکی یا دستی)

فرآیند: تا ۲ یا ۳ لایه بصورت تک لایه پیش روید و بین اعمال هر لایه ۵ تا ۱۰ دقیقه اجازه دهید تا بتونه فوری خشک شود.

درجات توصیه شده سنباده

P800-P1000 در صورت خیس بودن (به صورت دستی/مکانیکی)

P360-P400 در صورت خشک بودن (به صورت دستی/مکانیکی)

زمان سنباده‌خوری

خشک شدن سطحی	۳۰ دقیقه
قابلیت سنباده خوری	۲-۳ ساعت

رنگ

قرمز، کرم، طوسی و سفارشی

بسته بندی

۰/۵ و ۱ کیلوگرم

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

