

## ویژگی بارز:

## مواد لازم:

- کیلر رنگی جویند با ویژگی های خشک شدن سریع، صافی و سختی عالی  
برای پوشش سطوح چوبی مناسب است.
- کیلر رنگی -  
تینر نیتروسولولزی (NC)

## بسترهای مناسب

- سطوح سیلر NC  
- سیلر پلی اورتان
- سطوح پلی استر

## آماده سازی سطح

سطح مورد نظر را سنباده زده و سطح را از هر گونه چربی و گرد و غبار تمیز کنید. و برای تغییر رنگ چوب محصول فوق را روی آن بپاشید.

## نسبت ترکیب

- ۱۰۰ واحد حجمی کیلر  
- ۵۰ واحد حجمی تینتر NC

## ویسکوزیته اسپری

۲۲-۱۸ ثانیه فورد کاپ دین ۴.

## فرآیند

۱ تا ۲ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

## زمان خشک شدن

۲۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۱ ساعت	خشک شدن سطحی
۵ ساعت	خشک شدن نهایی

## مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۱۷ - ۱۲ میکرون برای هر لایه  
محتوای جامد: ۳۵ - ۳۳ درصد  
ویسکوزیته: ۸۵ - ۸۰ کربس

## تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

## بسته بندی

گالن و حلب

## رنگ

گردویی، فندقی، مشکی، قرمز و ...

## شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

