

ویژگی بارز:

- آستر آکرلیک تک جزئی با قابلیت خشک شدن سریع، چسبندگی بالا، پوشش های رنگی قدیمی - پوشش های رنگی قدیمی - سطوح فولادی - بتونه پلی استر - تمام پرایمرها و پرکننده ها - آب و اسید تولید می شود.

آماده سازی سطح

سنباده زدن به منظور چربی زادی و زنگ زدگی با استفاده از سنباده هایی با درجات زیر

- P400: سطوح مرطوب (مکانیکی یا دستی)

- P280: سطوح خشک و صاف (مکانیکی یا دستی)

ویسکوزیته

۲۲-۱۸ ثانیه فورد کاپ دین ۴

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی آستر، ۱۰۰ واحد حجمی تینر

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

فرآیند

۲ یا ۳ لایه به صورت تک لایه اعمال نمائید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه اجازه دهید تا آستر خشک شود.

زمان خشک شدن

۳۰ دقیقه	خشک شدن سطحی
۳ ساعت	قابلیت سنباده خوری

ضخامت

۲۰-۱۵ میکرون برای یک لایه

بسته بندی

۱ کیلوگرم

درجات توصیه شده سنباده

P800-P1000 روی سطوح خیس (به صورت دستی/مکانیکی)

P360-P400 روی سطوح خشک (به صورت دستی/مکانیکی)

شرایط ماندگاری

۲ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

رنگ

مشکی، سفید، طوسی و سفارشی

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود. استفاده از عینک و ماسک و داشتن تهویه مناسب هنگام کار با این محصول در محیط کار الزامی می باشد.

