

## ویژگی بارز:

## مواد لازم:

- کیلر پلی اورتان مات VP-500.25 دو جزئی بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، با سختی مناسب، خاصیت ارتجاعی و ضدخش است. محصول فوق مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لا می باشد.
- کیلر پلی اورتان
- هاردنر پلی اورتان
- تینر پلی اورتان

## بسترهای مناسب

- سطوح سیلر NC
- سطوح پلی استر
- سیلر پلی اورتان

## آماده سازی سطح

جهت چربی زدایی سطح با سنباده هایی با درجه های رو به رو استفاده می شود  
P320-P1000 برای سطوح خشک (مکانیکی/دستی)

## نسبت ترکیب

- ۴ به ۱
- ۴ واحد کیلر پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-222

## ویسکوزیته اسپری

۲۰-۲۳ ثانیه فور د کاپ دین ۴

## فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در چندین لایه اجرا می شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

## زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۵۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۳ ساعت
خشک شدن نهایی	۴۸ ساعت

## بسته بندی

گالن و حلب

## رنگ - براقیت

بی رنگ - ۲۵

## شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P12 مصرف شود.

