

ویژگی بارز:

- بتونه سنگی میکروفایبر با کیفیت عالی به منظور پر کردن فرورفتگی ها و خوردگی سطوح فلزی و فایبر گلاس، به طور خاص برای سپر ماشین (کشسانی بالا) مناسب است.
- هاردنر / پراکسید

آماده سازی سطح

بتونه سنگی میکروفایبر مستقیماً روی سطح استفاده می شود، سطح کار با استفاده از سنباده شماره ۸۰-۱۸۰ و شستشو با استفاده از تینر آماده می شود.

بسترهای مناسب

- سطوح فلزی و فایبر گلاس

عمر ترکیب

پس از مخلوط کردن، ۳-۴ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی بتونه، ۲ واحد وزنی هاردنر

زمان خشک شدن

خشک شدن در 25°C	۳۰ دقیقه
خشک شدن در 40°C	۲۰ دقیقه

تمیز کردن تجهیزات

در حلال یا تینر فوری

رنگ

سبز، طوسی

درجات توصیه شده سنباده

P80-P180

برای صاف کردن مکانیکی خشک

شرایط ماندگاری

بتونه	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد
سخت کننده	۱۲ ماه در ۲۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی

۳، ۲، ۱، ۰/۵ و ۴ کیلوگرم

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

