

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- یک لاک شفاف آکرلیک است که به منظور حفاظت و براقیت رنگ خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. از رزین‌های آکرلیک با کیفیت بالا، حلال‌ها و مواد افزودنی خاص فرموله شده است که براقیت عالی، مقاومت در برابر عوامل جوی و شیمیایی را ارائه می‌دهد. این محصول بی‌رنگ، در برابر نور خورشید مقاوم بوده (بدون زردگرایی)، سریع خشک شده و خواص مکانیکی عالی بدست می‌دهد.
- کیلر آکرلیک
- هاردنر (سخت کننده)
- تینر آکرلیک P12

بسترهای مناسب

- سطوح رنگ شده به عنوان براق کننده و محافظ رنگ

نسبت ترکیب

۱۰۰ واحد وزنی کیلر آکرلیک
۵۰ واحد وزنی هاردنر

ویسکوزیته اسپری

۱۶-۱۸ ثانیه کاپ فورد شماره ۴.

رقیق سازی

۳۰٪ تینر آکرلیک P12 را اضافه کنید.

فرآیند

برای استفاده روی سطوح عمودی و افقی خودرودر مناسب است. در ۲ لایه با پیستوله اجرا می‌شود. زمان خشک شدن بین اعمال لایه‌ها را ۵ الی ۱۰ دقیقه در نظر بگیرید.

رنگ: شفاف
چگالی: 1 ± 0.02 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته: ۶۵-۶۰ کرس

زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۳۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۳-۴ ساعت
خشک شدن نهایی	۴۸ ساعت

بسته بندی

۱ لیتری و ۰/۵ لیتری

رنگ

شفاف

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

